

Dramix® 3D

45/30BL

Schlankheit L/D

Länge

Blank
(Bright)Lose
(Loose)

Betonbewehrung



Einfache Verankerung

Dramix® 3D Fasern sind die wirtschaftliche Lösung für statisch unbestimmte Systeme unter normaler Beanspruchung.

Materialeigenschaften

Nom. Zugfestigkeit:

1.270 (N/mm²)

Elastizitätsmodul:

210.000 (N/mm²)

Maximale Dehnungskapazität:

0,8 %

Minstdosierung gemäß EN 14889-1

30 kg/m³

Fasernetzwerk

12.642 m/m³ bei 30 kg/m³

13.420 fasern/kg

Geometrie

Produktfamilie



Länge (l) * / Durchmesser (d)



Schlankheit (l/d): 45

* Richtwert


Verpackungseinheit

SÄCKE:


20 kg

BIG BAG:

800 - 1000 kg



Handhabung



NICHT STAPELN



TROCKEN LAGERN

Produktzertifizierungen*



Systemzertifizierung*

Dramix® Werke sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.



Konformitätserklärung

Dramix® erfüllt die Anforderungen der ASTM A820 der EN 14889-1 sowie der ISO 13270 Klasse A.

Kontaktieren Sie uns:

Für Anfragen und Bestellungen zu <https://construction.bekaert.com/contact>



Für Empfehlungen zu den Themen Stapelung, Handhabung, Dosierung und Mischen besuchen Sie bitte www.bekaert.com/dosingfibers

Andere Dokumente oder Zertifikate finden Sie auf www.construction.bekaert.com/resources

* Produkt und systemzertifizierungen sind werksbezogen.