

# Dramix® 3D

# 45/30BL

Fator de Forma

Comprimento

Brilho  
(Bright)Solta  
(Loose)

## Armadura de betão



### Ancoragem original

A Dramix® 3D é a fibra mais rentável para estruturas de betão padrão, estaticamente indeterminadas, que estão sujeitas a cargas estáticas normais, de fadiga e dinâmicas.

### Propriedades do material

Resistência nominal à tração:

1.270 (N/mm<sup>2</sup>)

Módulo de Young:

210.000 (N/mm<sup>2</sup>)

Tensão na resistência máxima:

0,8 %

### Dosagem mínima conforme EN 14889-1

30 kg/m<sup>3</sup>

### Rede de Fibras

12.642 m/m<sup>3</sup> para 30 kg/m<sup>3</sup>


13.420 fibras/kg

### Geometria

Família



Comprimento (l) \* / Diâmetro (d)



Fator de Forma (l/d): 45

\* valor indicativo


### Embalagem

SACOS:


20 kg

BIG BAG:

800 - 1000 kg



### Manuseio



NÃO EMPILHAR



MANTER SECO

### Certificados do produto\*



### Certificados do sistema\*

As fábricas da Dramix® têm certificações para as normas ISO 9001 e ISO 14001.



### Conformidade do Produto

Dramix® está em conformidade com ASTM A820, EN 14889-1 e ISO 13270 Classe A

### Contacte-nos:

Para questões e encomendas de <https://construction.bekaert.com/contact>



Para obter recomendações sobre o empilhamento, o manuseamento, a dosagem e a mistura, visite [www.bekaert.com/dosingfibers](http://www.bekaert.com/dosingfibers)

Pode encontrar qualquer outro documento específico ou certificado em [www.construction.bekaert.com/resources](http://www.construction.bekaert.com/resources)

\* Os certificados dos produtos e dos sistemas dependem das fábricas.