



**4D**  
Dramix®

**55 / 60 BL**

Отношение длины к диаметру

Длина

Светлая (Bright)

Не

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

### Характеристики

#### Свойства материала

Прочность на разрыв:	1.450 (Н / мм <sup>2</sup> )
Модуль упругости:	200.000 (Н / мм <sup>2</sup> )
Удлинение проволоки до момента разрыва:	0,8 %

#### Геометрические характеристики

Тип фибры	<b>4D</b>	
Длина (д)	60 мм	
Диаметр (дм)	1,05 мм	
Относительная длина (l/d)	55	

#### Минимальная дозировка по EN 14889-1

18 кг/м<sup>3</sup>

#### Дисперсность

2.644 м/м<sup>3</sup> при 18 кг/м<sup>3</sup>  
2.313 волокон в 1 кг

#### Ассортимент Dramix®

Типовые конструкции из фибробетона  
Лучшее решение для контроля развития трещин  
5D Сложные конструкционные элементы

	5D	4D	3D
Прочность на разрыв:			
Растяжимость проволоки			
Прочность анкеровки			

### Сертификация продукта\*



\* Сертификаты на продукцию относятся к заводу.

### Соответствие продукции

Dramix® соответствует ASTM A820 и EN 14889-1 и ISO 13270 класс А.

### Системные сертификаты



Заводы Dramix® сертифицированы по ISO 9001 ISO 14001.

### Упаковка



**БУМАЖНЫЕ МЕШКИ**


20 кг



**КРУПНОГАБАРИТНЫЕ**

1.100 kg

### Обращение



### DRAMIX® 4D 55/60BL

#### Улучшенная анкеровка

Dramix® 4D предлагает оптимальный контроль за трещинообразованием для самых распространённых статически неопределимых бетонных конструкций, подвергаемых постоянным и динамическим нагрузкам, а также воспринимающих усталостные напряжения с высокими требованиями к эксплуатационной пригодности.

#### Bekaert Поддержка Bekaert вашего строительства

Вы всегда можете рассчитывать на поддержку на каждом этапе строительства, от концепт проекта до консультаций на строительной площадке. Наш сервис включает рекомендации по проектированию пола, чертежи узлов, оптимизацию бетонных смесей и автоматизацию контроля качества. Мы будем рады поделиться своим опытом с вами и вашей командой. Вы легко можете попросить проведение семинара или консультации в вашем офисе по теме дисперсного армирования.

Посетите сайт [www.bekaert.com/dosingdramix](http://www.bekaert.com/dosingdramix), если вам нужны рекомендации по транспортировке, дозировке и смешиванию продукции  
Вы можете посетить сайт [www.bekaert.com/dramix/downloads](http://www.bekaert.com/dramix/downloads) для просмотра прочих документов, таких как сертификаты и пр.