

# Dramix® 5D


# 65/60GG

Rapport l/d

Longueur

Galvanisée  
(Galvanized)Fibre  
encollée  
(Glued)

## Renforcement du béton



### L'Ancrage ultime

La Dramix® 5D reste fermement ancrée dans le béton. De façon similaire aux armatures, la ductilité se retrouve à 100% dans l'acier des fibres. Cette fibre est la solution parfaite pour les applications structurales.

### Procédé d'encollage pour un renforcement tridimensionnel

Dramix® Les fibres d'acier sont encollées en plaquettes avec une colle soluble dans l'eau. La colle permet d'éviter l'agglomération des fibres pendant le malaxage et assure une distribution homogène des fibres au sein du mélange de béton.

### Propriétés du matériau

Résistance nominale à la traction:

2.300 (N/mm<sup>2</sup>)

Module de Young:

210.000 (N/mm<sup>2</sup>)

Ductilité du fil:

6,0 %

### Dosage minimum par EN 14889-1

15 kg/m<sup>3</sup>

### Reseau de fibres

2.999 m/m<sup>3</sup> par 15 kg/m<sup>3</sup>

3.124 fibres/kg

### Géométrie

Famille de fibre



Longueur (l) \* / Diamètre (d)



Alongement de fibre (l/d): 65

\* valeur indicative


### Emballage

SACS:


10 / 20 kg

BIG BAG:

1.100 - 1.200 kg



### Stockage



PAS D'EMPILEMENT



AU SEC

### Certificats du produit\*



### Certificats du système\*

Les usines Dramix® sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001.



### Conformité du produit

Dramix® est conforme aux normes ASTM A820, EN 14889-1 et ISO 13270 classe A.

### Nous contacter :

Pour toute demande et commande relative à

<https://construction.bekaert.com/contact>



Pour des recommandations relatives à l'empilement, la manipulation, au dosage et au malaxage, rendez-vous sur

[www.bekaert.com/dosingfibers](http://www.bekaert.com/dosingfibers)

Tous les autres documents spécifiques et certificats figurent sur le site [www.construction.bekaert.com/resources](http://www.construction.bekaert.com/resources)

\* Les certificats des produits et du système sont fournis par l'usine.