

**EB eksploatacinių savybių deklaracija
Murfor® + Z /3,65****INFORMACIJA
KLIENTUI**

1. Unikalus gaminio identifikacijos kodas : Murfor® + Z /3,65 su skirtingo pločios - žr 1 lentelėje.
2. Tipo ir atsekamumo informacija, leidžianti identifikuoti statybos gaminį, kaip reikalaujama pagal 11(4) straipsnį, pateikta ant gaminio pakuotės ir gaminio etiketėje.
3. Statybos gaminio naudojimo paskirtis pagal EN 845-3: 2013+A1: 2016 Murfor® + Z /3,65 Suvirintas vielinis tinklas – horizontalioji mūro armatūra, skirta SZERKEZETI HASZNÁLATRA statant sienas ir pertvaras, kaip numatyta EN 845-3: 2013+A1: 2016
4. Gamintojas : NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.
5. Netaikoma.
6. Statybos gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema : Sistema Nr. 3
7. Notifikuotoji laboratorija:
TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3
Atliko: pradinį tipo bandymą ir išdavė PTB protokolą,
20-12-0412
8. Netaikoma.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės : pagrindinės gaminio tipo charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.
10. 1 ir 2 punkte nurodytų bei 1 lentelėje išvardytų gaminių eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas 9 punkte.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vien 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta gamintojo vardu:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

EB eksploatacinių savybių deklaracija Murfor® + Z /3,65

INFORMACIJA KLIENTUI

9 punkto priedas. Deklaruojamos pagrindinių charakteristikų eksploatacinės savybės - žr. 1 lentelę
deklaracija pagal EN 845-3: 2013+A1: 2016

| 1 lentelė: Pagrindinių charakteristikų | |
|--|---|
| Gaminio tipas | Murfor® + Z /3,65 |
| Suvirintos plieninės vielos tinklo tipas | Statramstis |
| Pavojingos medžiagos | Ne |
| Lygiavertis skersmuo + nuokr. – Paplokščias profilis išilginė + nuokr. (mm) | 3,65 ± 0,10 - |
| Skersmuo + nuokr. – skersinė viela (mm) | 3,0 ± 0,10 |
| Ilgis + nuokr. (mm) | 3050 ± 1,5% |
| Žingsnis [b] + nuokr. (mm) | 406 ± 3% |
| Tinklo plotis [w] + pakl.(mm) | 50,80,100,150,200 ± 5 |
| Medžiaga / danga | R20 Zinc coated steel wire 60g/m ² |
| Elastingumo klasė - Agt (%) - Rm/Rp0,2 | LOW 0,8 - 1,03 |
| Suvirintųjų sujungimų leistina šlyties jėgos apkrova (N) | > 3000 |
| Būdinga takumo riba (N/mm ²), išilginės vielos | 600 |
| Būdinga takumo riba (N/mm ²), skersinė viela | 600 |
| Sukibimo stipris (kN) | 12,87 |
| Obligacijų & Tvirtinimo ilgis (mm) | 244 |
| Mūro elementai ir skiedinys nurodytam ryšių ir tvirtinimo ilgiui | fb ≥ 5 N/mm ² & fm ≥ M4 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user