



Declaração de Desempenho CE DRAMIX® OL 14/.16	INFORMAÇÃO AO CLIENTE
<p>1. Código único de identificação do produto: DRAMIX® OL 14/.16</p> <p>2. Utilização(ões) prevista(s) : DRAMIX® OL 14/.16 O produto APLICAÇÕES ESTRUTURAIS é constituído por fibras de aço, fabricadas a partir de fio de aço trefilado a frio, destinado a</p> <p>3. Fabricante: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.</p> <p>5. Sistema de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção: Sistema n.º 1</p> <p>6a. Norma harmonizada: EN 14889-1: 2006. Organismo(s) notificado(s): TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3</p> <p>7. Declaração de Desempenho: As características principais de cada tipo de produto encontram-se enumeradas na Tabela 1.</p> <p>O desempenho dos produtos acima bem como listados na tabela 1 encontra-se em conformidade com o desempenho declarado no ponto 7.</p> <p>A presente declaração de desempenho foi emitida de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade exclusiva do fabricante supraidenticado.</p> <p>Assinado pelo fabricante, e em seu nome, por: Eric Peeters, Divisional CEO Sustainable Construction - NV Bekaert SA</p>	
<p>Approved by: Eric Peeters</p> <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p> 	

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

Declaração de Desempenho CE DRAMIX® OL 14/.16	INFORMAÇÃO AO CLIENTE
--	----------------------------------

Adenda ao ponto 7. Desempenho declarado sobre características essenciais – ver tabela 1

Tabela 1: Declaração sobre características essenciais em conformidade com EN 14889-1: 2006.	
Tipo de produto	DRAMIX® OL 14/.16
Certificado CE de regularidade de desempenho emitido por Organismo de Certificação notificado	1301-CPR-2474
Forma	direto
Fibras coladas ou soltas	soltas
Revestimento	-
Comprimento	14
Diâmetro	0,16
Factor de forma	88
Resistência à tracção	3400
Efeito na consistência	10
Efeito na resistência do betão	60
Libertação de substâncias perigosas	No
Durabilidade	NPD
Módulo de elasticidade	210

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.