

Declaración de prestaciones CE Murfor® Compact E - 35

**INFORMACIÓN AL
CLIENTE**

Apéndice al punto 7. Prestaciones declaradas sobre las características básicas – véase la tabla 1 conforme a la norma ETA 18/0316: v2

Tabla 1: Declaración sobre las características esenciales	
Producto Tipo	Murfor® Compact E - 35
Ancho [w] + tol. (mm)	35 ± 5
Uso previsto	refuerzo de la unión de la cama para 'uso estructural' en mampostería, con mortero de capa fina o mortero de uso normal y unidades de mampostería de arcilla.
Condiciones de Exposición	MX2 - MX3 - MX4
Sección de acero total (mm ²)(sección del cordón x n ° cordones)	4.83 - (0.69 x 7)
REFERENCIA MATERIAL / RECUBRIMIENTO - STEELCORD LONGITUDINAL	R1
fuerza de rendimiento (N/mm ²)	1300
Clase de ductilidad - Agt (%) - Rm/Rp0,2	LOW - ≥ 2.0 - >1.08
Diámetro del cable de acero [c] (mm) x n ° de cables en el cable	0.54 x 3
Altura del perfil (mm)	1.75 ± 0.2
Módulo [b] + tol. (mm)	33 ± 3.3
Paso entre los cables [f]-[e] (mm)	7.5 - 5
Longitud del rollo [l] + tol. (metro)	30 ± 0.45
Alambre móvil transversal: Fuerza de tracción (N) - Alargamiento total (%)	380 - 1.4
Resistencia de adherencia (kN) & Longitud de enlace (mm)	4.0 - 250
Anclaje (mm)	450
Unidades de mampostería y mortero y longitud necesaria de enlace & anclaje	fb ≥ 20 N/mm ² and fm ≥ 10 N/mm ²

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.