

**Dearbhú Feidhmíochta CE
Brickforce® EBF35****FAISNÉIS
CUSTAIMÉARA**

1. Cód uathúil aitheantais an táirge: Brickforce® EBF35
le éagsúla leithid - féach tábla 1.
2. Faisnéis chineáil agus inrianaitheachta, lena gceadaítear aithint an táirge tógála mar is dual de réir Airteagal 11(4): soláthraítear é ar phacáistíocht an táirge agus ar lipéad an táirge.
3. Úsáid cheaptha an táirge tógála de réir EN 845-3: 2012.
Brickforce® EBF35 Neartú leabashiúntáil líontán sreinge táite le haghaidh ÚSÁIDÍ STRUCHTÚRACHA i mballa agus i landairí de réir mar atá cuimsithe i raon EN 845-3: 2012.
4. Ainm, trádainm cláraithe agus seoladh teagmhála an mhonaróra mar is dual de bhun Airteagal 11(5):
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, An Bheilg.
5. Níl i gceist.
6. Córas mheasúnú agus fíorú feidhmithe an táirge tógála:
Córas uimh. 3
7. Saotharlann a dtugtar fógra dó:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
Déanta: Tástáil Chineál Tosaigh agus tuarascáil eisithe ITT
DE 611XB237-SC1018
8. Níl i gceist.
9. Feidhmiú fógraithe: tá airí riachtanacha le haghaidh gach cineál táirge liostáilte ar tábla 1.
10. Tá feidhmiú na táirge atá sainaitheanta i bpointí 1 agus 2 agus atá liostáilte i dtábla 1, i gcomhoiriúnú leis an bhfeidhmiú fógraithe i bpointe 9.
Eisítear an dearbhú feidhmíochta seo faoi fhreagracht aonair an mhonaróra atá sainaitheanta i bpointe 4.
Sínithe ar son agus thar ceann an mhonaróra ag:

Paul De Geyter, senior Quality manager NV Bekaert SA.

Dearbhú Feidhmíochta CE Brickforce® EBF35

FAISNÉIS CUSTAIMÉARA

Aguisín le pointe 9. Feidhmíocht Fógraithe de réir sainghnéithe riachtanacha - féach tábla 1 de réir EN 845-3: 2012.

| Tábla 1: Dearbhú faoi sainghnéithe riachtanacha | |
|--|------------------------------------|
| Táirge Cineál | Brickforce® EBF35 |
| Cineál líonra sreinge de chruach táite | Ladder |
| Substaintí baolacha | Níl |
| Trastomhas Coibhéis + lamháltas - sreang comhréireach (mm) | 3,50 ± 0,10 |
| Leacaithe phróifíl sreang fadaimseartha + lamháltas (mm) | 2,80 x 3,93 ± 0,20 |
| Trastomhas + lamháltas - tras-sreang (mm) | 2,75 ± 0,10 |
| Fad + lamháltas (mm) | 2700 ± 1,5% |
| Claonadh + lamháltas (mm) | 450 ± 3% |
| Leithead + lamháltas (mm) | 50, 60, 100, 150, 175, 200 ± 5 |
| Tagairt ábhair/ bhrataithe | R22 Zinc + Epoxy coated steel wire |
| Rang insínteachta - Agt (%) - Rm/Rp0,2 | LOW 1,8 - 1,03 |
| Toilleadh ualaigh fiartha (N) | >1500 |
| Géillneart Sainiúil (N/mm ²) Sreang Comhréireach | 650 |
| Géillneart Sainiúil (N/mm ²) Tras-sreang | 550 |
| Fad banna (kN) | 7,30 |
| Fad banna & daingnithe (mm) | 450 & 450 |
| Aonaid saoirseachta agus aonaid maraon le Fad banna & daingnithe | fb ≥ 5 & fm ≥ M4 |