

## EG Leistungserklärung Murfor® Anc Twist Twist Type S 80 M

## KUNDEN INFORMATION

1. Eindeutige Identifikationsnummer des Produktes: Murfor® Anc Twist Twist Type S 80 M mit verschiedenen Breiten - siehe Tabelle 1.
2. Informationen zur Herkunft und Nachverfolgbarkeit für die Identifikation des Bauproduktes in Übereinstimmung mit den Anforderungen aus Artikel 11(4): ist auf der Produktverpackung und dem Produktetikett ausgewiesen.
3. Bestimmungsgemäße Verwendung des Bauproduktes in Übereinstimmung mit EN 845-1:2012. Murfor® Anc Twist Twist Type S 80 M Lagerfugenbewehrung aus geschweißtem Drahtmaschenwerk zur Verwendung für für Wände und Trennwände gemäß dem Einsatzbereich nach EN 845-1:2012.
4. Name, eingetragenes Warenzeichen und Kontaktadresse des Herstellers, die gemäß Artikel 11(5) erforderlich sind:  
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgien.
5. Nicht zutreffend.
6. System zur Bewertung und Verifikation der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:  
System Nr. 3
7. Notifiziertes Prüflabor:  
TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3  
Durchgeführt: Erstprüfung (ITT) und ausgestellter ITT-Bericht  
ITT report No.20-12-0920
8. Nicht zutreffend.
9. Erklärte Leistungsmerkmale: die spezifischen Eigenschaften nach Produkttyp sind in Tabelle 1 aufgelistet.
10. Die Leistungsmerkmale der unter Punkt 1 und 2 identifizierten und in Tabelle 1 aufgelisteten Produkte entspricht den deklarierten Leistungsmerkmalen in Punkt 9.  
Die Konformitätserklärung ist mit alleiniger Verantwortung des unter Punkt 4 identifizierten Herstellers ausgestellt.  
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers durch:  
  
Paul De Geyter, Global Quality Manager CQA - NV Bekaert SA.

## EG Leistungserklärung Murfor® Anc Twist Twist Type S 80 M

## KUNDEN INFORMATION

Anhang zu Punkt 9. Erklärte Leistung der spezifischen Eigenschaften – siehe Tabelle 1 in Übereinstimmung mit EN 845-1:2012.

Tabelle 1: Erklärung der spezifischen Eigenschaften	
Produkttyp	Murfor® Anc Twist Twist Type S 80 M
Art der geschweißten Lagerfugenbewehrung aus Stahl	[Type of welded steel wire meshwork]
Gefährliche Substanzen	[Dangerous substances]
Äquivalentdurchmesser + Tol. - Längsdraht (mm)	[Equiv. Diameter + tol. - longitudinal wire]
Abgeflachter Längsdraht + Tol. (mm)	[Flattened profile longitudinal wire + tol.]
Durchmesser + Tol. - Querdraht (mm)	[Diameter + tol. - cross wire]
Länge + Tol. (mm)	[Length + tol.]
Abstand + Tol. (mm)	[Pitch + tol.]
Breite + Tol. (mm)	[Width + tol.]
Material/ Beschichtungsreferenz	[Material/ coating reference]
Duktilitätsklasse - Agt (%) - Rm/Rp0,2	[Ductility class Agt (%) - Rm/Rp0,2]
Schubtragfähigkeit der Schweißpunkte (N)	[Shear load capacity of welds]
Charakteristische Streckgrenze (N/mm <sup>2</sup> ) Längsdrähte	[Characteristic Yield Strength Longitudinal wires]
Charakteristische Streckgrenze (N/mm <sup>2</sup> ) Querdrähte	[Characteristic Yield Strength Cross wire]
Verbundfestigkeit (kN)	[Bond strength (kN)]
Einbindelänge & Verankerungslänge (mm)	[Bond & Anchorage length (mm)]
Mauerwerkeinheit und Mörtel mit entsprechender Einbindelänge & Verankerungslänge	[Masonry units and mortar]

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user