

Dramix® 3D

45/30BL

Slankhetstall

Lengde

Blank
(Bright)

Løs
(Loose)

Betongarmering



Original forankring

Dramix® 3D er den kostnadseffektive fiberen for alminnelige statiske betongkonstruksjoner som er utsatt for vanlig trethetsbelastning og statisk og dynamisk belastning.

Materialegenskaper

Nom. strekkfasthet:
1.270 (N/mm²)
Elastisitetsmodul:
210.000 (N/mm²)
Press ved ultimat styrke:
0,8 %

**Minimumsdosering
EN 14889-1**

30 kg/m³

Fibernetter


12.642 m/m³ ved 30 kg/m³
13.420 fibrer/kg

Dimensjoner

Fiberfamilie



Lengde (l) * / Diameter (d)




Slankhetstall (l/d): 45

* veiledende verdi


Forpakninger

SEKKER:
20 kg

STORSEKK:
800 - 1000 kg



Oppbevaring



MÅ IKKE STABLES



OPPBEVARES TØRT

Produktsertifikater*



Systemsertifikater*

Alle fabrikkene som produserer Dramix® er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.



Produktkonformitet

Dramix® oppfyller ASTM A820, EN 14889-1 og ISO 13270 Class A.

Kontakt oss:

For forespørsler og bestillinger på <https://construction.bekaert.com/contact>



For anbefalinger om stabling, håndtering, dosering og blanding, gå inn på

www.bekaert.com/dosingfibers

Eventuelle andre dokumenter og sertifikater finnes på www.construction.bekaert.com/resources

* Produkt og systemsertifikater er spesifikke for hver fabrikk.