

Dramix® 3D

45/35BL

长径比

长度

光亮
(Bright)散纤维
(Loose)

混凝土加固



原始锚固

Dramix® 3D是用于标准超静定混凝土结构的经济高效型纤维,可承受常规的静态荷载、疲劳荷载和动态载荷。

材料属性

公称抗拉强度:
1,225(牛顿/平方毫米)
杨氏模量:
210,000(牛顿/平方毫米)
极限应变:
0.8 %

基于欧标 EN14889-1的最低掺量

30 千克/立方米

纤维网络

8,639 米/立方米 基于 30 千克/立方米
7,911根纤维/千克

几何形状

钢纤维系列




长度 (l) * / 钢丝直径




长径比 (l/d) *: 45

* 指示值

包装

每袋:
20 kg大袋:
800 - 1,000 kg

操作




不得堆放



干燥

产品认证*



体系认证*

Dramix® 工厂已通过ISO 9001和
ISO 14001认证。



产品一致性

Dramix® 佳密克丝® 产品符合ASTM
A820标准、欧标EN14889-1标准和
ISO 13270的A级标准。

联系我们:

如需询价和下单, 请访问
[https://construction.bekaert.com/
contact-us](https://construction.bekaert.com/contact-us)



如需咨询堆放、搬运、投料和搅拌的建议,
请访问

www.bekaert.com/dosingfibers

任何其他特定文件或证书均可在以下网站
查询

[www.construction.bekaert.com/
resources](http://www.construction.bekaert.com/resources)

* 产品和体系认证依据各个工厂特定。