

Dramix® 3D


45/50BL

Относительная длина

Длина

Светлая
(Bright)Не склеенная
(Loose)

Армирование бетона



Стандартный анкераж

Dramix® 3D является экономически эффективным решением для самых распространенных статически неопределимых бетонных конструкций, подвергаемых постоянным и динамическим нагрузкам, а также воспринимающих усталостные напряжения.

Свойства материала

Прочность на разрыв:

1.115 (Н / мм²)

Модуль упругости:

210.000 (Н / мм²)

Удлинение проволоки до момента разрыва:

0,8 %

Минимальная дозировка по EN 14889-1

20 кг/м³

Дисперсность

2.938 м/м³ при 20 кг/м³

2.858 волокон в 1 кг

Геометрические характеристики

Тип фибры



Длина (д) * / Диаметр (дм)


 50 мм



Относительная длина (l/d): 45

* Ориентировочное значение

Упаковка

БУМАЖНЫЕ
МЕШКИ:

20 кг

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ:
800 - 1000 кг

Обращение



НЕ СТАВИТЬ ДРУГ НА ДРУГА



ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ

Сертификация материала*



Системные сертификаты*

Заводы Dramix®

сертифицированы по ISO 9001 и ISO 14001.



Соответствие продукции

Dramix® соответствует ASTM A820 и EN 14889-1 и ISO 13270 класс A.

Контакты:

По вопросам и заказам на

<https://construction.bekaert.com/contact>


Для получения рекомендаций по укладке, обращению, дозировке и смешению продукции посетите www.bekaert.com/dosingfibers

Прочие документы или сертификаты можно найти на www.construction.bekaert.com/resources

* Сертификаты на продукцию и системные сертификаты относятся к заводу.