

Dramix® 4D

45/50BL

Rapporto di aspetto

Lunghezza

Lucido
(Bright)Sciolta
(Loose)

Calcestruzzo rinforzato



Ancoraggio ottimizzato

Dramix® 4D offre un controllo delle fessure ottimale per strutture iperstatiche standard in calcestruzzo sottoposte a carichi statici regolari, a fatica e a carichi dinamici con elevati requisiti allo stato limite di servizio.

Proprietà dei materiali

Resistenza nominale alla trazione:

1.450 (N/mm²)

Modulo di Young:

210.000 (N/mm²)

Tensione allo stato limite ultimo:

0,8 %

Dosaggio minimo

EN 14889-1

18 kg/m³

Rete di fibre

2.644 m/m³ per 18 kg/m³

2.746 fibre/kg

Geometria

Gamma di fibre



Lunghezza (l) * / Diametro (d)


 50 mm


Rapporto d'aspetto (l/d): 45

* valore indicativo


Confezionamento

SACCHI:

20 kg



Movimentazione



NON SOVRAPPORRE

TENERE IN AMBIENTE
ASCIUTTO

Certificati di prodotto*



Certificati di sistema*

Gli impianti di produzione Dramix® sono certificati ISO 9001 e ISO 14001.



Conformità di prodotto

Dramix® conforme alle Norme ASTM A820 e EN 14889-1 e ISO 13270 classe A.

Contattaci:

Per richieste e ordini su

www.construction.bekaert.com/contact


Per avere suggerimenti su manipolazione, dosaggio e miscelazione

www.bekaert.com/dosingfibers

Per altri specifici documenti o certificati visita

www.construction.bekaert.com/resources

* I certificati di prodotto e di SISTEMA sono specifici della fabbrica.