



4^{Dramix®}**D**

55 / 60 **BL**

Slankhetstall

Lengde

Blank
(Bright)

Løs
(Loose)

DATABLATT

Egenskaper

Materialegenskaper

Nom. strekkfasthet:	1.450 (N/mm ²)
Elastisitetsmodul:	200.000 (N/mm ²)
Press ved ulimat styrke:	0,8 %

Dimensjoner

Fiberfamilie	4D	
Lengde (l)	60 mm	
Diameter (d)	1,05 mm	
Slankhetstall (l/d)	55	

Minimumsdosering EN 14889-1

18 kg/m³

Fibernetverk

2.644 m/m³ ved 18 kg/m³
2.313 fibrer/kg

Dramix® familien

3D passer til de vanligste jobbene
4D for full kontroll med rissvidden
5D til avanserte strukturelle konstruksjoner

	5D	4D	3D
Strekkfasthet			
Duktilitet			
Forankringsstyrke			

Produktsertifikater*



* Produktsertifikater er spesifikke for hver fabrikk.

Produktkonformitet

Dramix® oppfyller ASTM A820, EN 14889-1 og ISO 13270 Class B.

Systemsertifikater



Alle fabrikkene som produserer Dramix® er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Forpakninger



SEKKER
20 kg



STORSEKK
1.100 kg

Oppbevaring



DRAMIX® 4D 55/60BL

Optimalisert forankring

Dramix® 4D gir optimal sprekk kontroll for standard statisk ubestembare betongkonstruksjoner som er utsatt for vanlig statisk, utmattende og dynamisk belastning, og med høye krav til rissvidde.

Bekaert Bekaert konstruksjonsstøtte

Du kan regne med vår støtte i alle trinn i ditt prosjekt, fra konseptdesign til kvalitetskontroll på byggeplassen. Våre tjenester omfatter anbefalinger for fundamentdesign, konstruksjonsdetaljer, betongoptimalisering og automatiske kontrollprosedyrer for den samlede kvaliteten. Vi deler også gjerne kunnskapene våre med deg og ditt team. Du er velkommen til å snakke med oss om en workshop eller opplæring i emnene stålfiberarmering i dine lokaler.