

Dramix® 4D

55/60BL

长径比

长度

光亮
(Bright)散纤维
(Loose)

混凝土加固



优化锚固端

Dramix® 4D 为标准超静定混凝土结构提供最佳的裂缝控制, 这些结构可承受常规的静态荷载、疲劳荷载和动态载荷, 满足更高的适用性要求。

材料属性

公称抗拉强度:

1,450(牛顿/平方毫米)

杨氏模量:

210,000(牛顿/平方毫米)

极限应变:

0.8 %

基于欧标 EN14889-1的最低掺量

18 千克/立方米

纤维网络

2,644 米/立方米 基于 18 千克/立方米

2,313根纤维/千克

几何形状

钢纤维系列



长度 (l) * / 钢丝直径

60 毫米




长径比 (l/d) *: 55

* 指示值


包装

每袋:

20 kg



操作



不得堆放



干燥

产品认证*



体系认证*

Dramix® 工厂已通过ISO 9001和ISO 14001认证。



产品一致性

Dramix® 佳密克丝® 产品符合ASTM A820标准、欧标EN14889-1标准和ISO 13270的A级标准。

联系我们:

如需询价和下单, 请访问

<https://construction.bekaert.com/contact-us>



如需咨询堆放、搬运、投料和搅拌的建议, 请访问

www.bekaert.com/dosingfibers

任何其他特定文件或证书均可在以下网站查询

www.construction.bekaert.com/resources

* 产品和体系认证依据各个工厂特定。