



Отношение длины к диаметру

Длина

Светлая (Bright)

Склеенная (Glued)

**ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

**Характеристики**

**Свойства материала**

Прочность на разрыв: 1.115 (Н / мм<sup>2</sup>)  
 Модуль упругости: 200.000 (Н / мм<sup>2</sup>)  
 Удлинение проволоки до момента разрыва: 0,8 %

**Геометрические характеристики**

Тип фибры **3D**

Длина (д) 60 мм

Диаметр (дм) 1,05 мм

Относительная длина (l/d) 55

**Минимальная дозировка по EN 14889-1**

20 кг/м<sup>3</sup>

**Дисперсность**

2.938 м/м<sup>3</sup> при 20 кг/м<sup>3</sup>  
 2.392 волокон в 1 кг

**Ассортимент Dramix®**

Типовые конструкции из фибробетона  
 Лучшее решение для контроля развития трещин  
 5D Сложные конструкционные элементы

|                         | 5D | 4D | 3D |
|-------------------------|----|----|----|
| Прочность на разрыв:    |    |    |    |
| Растяжимость проволоки: |    |    |    |
| Прочность анкеровки:    |    |    |    |

**Сертификация продукта \***



\* Сертификаты на продукцию относятся к заводу.

**Соответствие продукции**

Dramix® соответствует ASTM A820 и EN 14889-1 и ISO 13270 класс A.

**Системные сертификаты**



Заводы Dramix® сертифицированы по ISO 9001 ISO 14001.

**Упаковка**



**БУМАЖНЫЕ МЕШКИ**  
20 kg



**КРУПНОГАБАРИТНЫЕ**  
800 - 1.100 kg

**Обращение**



**DRAMIX® 3D 55/60BG**

**Стандартная анкеровка**

Dramix® 3D является экономически - эффективным решением для самых распространённых статически неопределимых бетонных конструкций, подвергаемых постоянным и динамическим нагрузкам, а также воспринимающих усталостные напряжения.

**Технология склеивания для трёхмерного армирования**

Стальная фибра Dramix® склеена в брикеты водорастворимым клеем. Это помогает предотвращать комкование волокон во время перемешивания и гарантирует однородное распределение фибры в бетонной смеси.

**Bekaert Поддержка Bekaert вашего строительства**

Вы всегда можете рассчитывать на поддержку на каждом этапе строительства, от концепт проекта до консультаций на строительной площадке. Наш сервис включает рекомендации по проектированию пола, чертежи узлов, оптимизацию бетонных смесей и автоматизацию контроля качества. Мы будем рады поделиться своим опытом с вами и вашей командой. Вы легко можете попросить проведение семинара или консультации в вашем офисе по теме дисперсного армирования.

Посетите сайт [www.bekaert.com/dosingdramix](http://www.bekaert.com/dosingdramix), если вам нужны рекомендации по транспортировке, дозировке и смешиванию продукции  
 Вы можете посетить сайт [www.bekaert.com/dramix/downloads](http://www.bekaert.com/dramix/downloads) для просмотра прочих документов, таких как сертификаты и пр.