



Štíhlostný pomer

Dĺžka

Bez povrchovej úpravy (Bright)  
Voľné (Loose)

## TECHNICKÝ LIST

### Vlastnosti

#### Materiálové vlastnosti

Nom. pevnosť v ťahu:	1.115 (N/mm <sup>2</sup> )
Youngov modul pružnosti:	200.000 (N/mm <sup>2</sup> )
Maximálna deformácia:	0,8 %

#### Geometria

Trieda vlákien	3D	
Dĺžka (l)	60 mm	
Priemer (d)	1,05 mm	
Štíhlostný pomer (l/d)	55	

#### Minimálne dávkovanie podľa EN 14889-1

20 kg/m<sup>3</sup>

#### Sieť vlákien

2.938 m/m<sup>3</sup> pri 20 kg/m<sup>3</sup>  
2.392 vlákien / kg

#### Trieda vlákien Dramix®

3D pre štandardné aplikácie betónu s vláknami  
4D pre vysokú kontrolu podmienok MSP  
5D pre vysoko zaťažené konštrukčné prvky

	5D	4D	3D
Pevnosť v ťahu			
Ťažnosť drôtu			
Pevnosť ukotvenia			

### Certifikáty výrobu \*



\* Certifikáty výrobu platia pre jednotlivý závod.

### Zhoda výrobu

Dramix® vyhovuje ASTM A820, ISO 13270, tr. A a EN 14889-1.

### Systémové certifikáty



Všetky závody vyrábajúce Dramix® sú certifikované v zmysle noriem ISO 9001 a ISO 14001.

### Balenie



VRECI  
20 kg



BIG BAG  
800 - 1.100 kg

### Manipulácia



### DRAMIX® 3D 55/60BL

#### Pôvodné kotvenie

Dramix® 3D je ekonomicky výhodné vlákno pre staticky neurčité betónové prvky, vystavené statickému, únavovému a dynamickému zaťaženiu.

#### Bekaert Podpora pri realizácii betónového prvku

Počítajte s našou podporou v každej etape projektu, od návrhu konceptu riešenia až po podporu na stavbe. Naš servis zahŕňa doporučenia pri dimenzovaní dosky, pri technologických postupoch, pri nastavení receptúry betónu a postupoch kontroly kvality. Radi sa podelíme o vedomosti s Vami, resp. s Vaším tímom. Neváhajte nás osloviť ohľadne stretnutia alebo tréningu na tému vystužovania oceľovými vláknami na vašom pracovisku.

Pre doporučenia ohľadne manipulácie, dávkovania a miešania vlákien vyhľadajte web stránku [www.bekaert.com/dosingdramix](http://www.bekaert.com/dosingdramix).  
Pre CE Prehlásenie o vlastnostiach vyhľadajte: [www.bekaert.com/dramix/downloads](http://www.bekaert.com/dramix/downloads).