



Štíhlostný pomer

Dĺžka

Bez povrchovej úpravy (Bright)  
Voľné (Loose)

## TECHNICKÝ LIST

### Vlastnosti

#### Materiálové vlastnosti

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Nom. pevnosť v ťahu:     | 1.160 (N/mm <sup>2</sup> )   |
| Youngov modul pružnosti: | 200.000 (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Maximálna deformácia:    | 0,8 %                        |

#### Geometria

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| Trieda vlákien         | <b>3D</b> |  |
| Dĺžka (l)              | 60 mm     |  |
| Priemer (d)            | 0,9 mm    |  |
| Štíhlostný pomer (l/d) | 65        |  |

#### Minimálne dávkovanie podľa EN 14889-1

15 kg/m<sup>3</sup>

#### Sieť vlákien

2.999 m/m<sup>3</sup> pri 15 kg/m<sup>3</sup>  
3.257 vlákien / kg

#### Trieda vlákien Dramix®

3D pre štandardné aplikácie betónu s vláknami  
4D pre vysokú kontrolu podmienok MSP  
5D pre vysoko zaťažené konštrukčné prvky

|                   | 5D | 4D | 3D |
|-------------------|----|----|----|
| Pevnosť v ťahu    |    |    |    |
| Ťažnosť drôtu     |    |    |    |
| Pevnosť ukotvenia |    |    |    |

### Certifikáty výrobu \*



\* Certifikáty výrobu platia pre jednotlivý závod.

### Zhoda výrobu

Dramix® vyhovuje ASTM A820, ISO 13270, tr. A a EN 14889-1.

### Systémové certifikáty



Všetky závody vyrábajúce Dramix® sú certifikované v zmysle noriem ISO 9001 a ISO 14001.

### Balenie



**VRECIA**  
20 kg



**BIG BAG**  
800 - 1.100 kg

### Manipulácia



### DRAMIX® 3D 65/60BL

#### Pôvodné kotvenie

Dramix® 3D je ekonomicky výhodné vlákno pre staticky neurčité betónové prvky, vystavené statickému, únavovému a dynamickému zaťaženiu.

#### Bekaert Podpora pri realizácii betónového prvku

Počítajte s našou podporou v každej etape projektu, od návrhu konceptu riešenia až po podporu na stavbe. Naš servis zahŕňa doporučenia pri dimenzovaní dosky, pri technologických postupoch, pri nastavení receptúry betónu a postupoch kontroly kvality. Radi sa podelíme o vedomosti s Vami, resp. s Vaším tímom. Neváhajte nás osloviť ohľadne stretnutia alebo tréningu na tému vystužovania oceľovými vláknami na vašom pracovisku.

Pre doporučenia ohľadne manipulácie, dávkovania a miešania vlákien vyhľadajte web stránku [www.bekaert.com/dosingdramix](http://www.bekaert.com/dosingdramix).  
Pre CE Prehlásenie o vlastnostiach vyhľadajte: [www.bekaert.com/dramix/downloads](http://www.bekaert.com/dramix/downloads).