



**KARTA TECHNICZNA**

**charakterystyka**

**właściwości materiału**

nom. wytrzymałość na rozciąganie: 3.070 (N/mm<sup>2</sup>)  
 moduł Younga: 200.000 (N/mm<sup>2</sup>)  
 odkształcenie przy maksymalnym naprężeniu: 1,5 %

**geometria**

rodzina włókien **3D**

długość (l) 30 mm

średnica (d) 0,38 mm

smukłość (l/d) 80

**min. dozowanie wg EN 14889-1**

25 kg/m<sup>3</sup>

**sieć włókien**

28.045 m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> dla dozowania 25 kg/m<sup>3</sup>  
 35.726 włókien/kg

**rodzina Dramix®**

3D typowe zastosowania fibrobetonu  
 4D najlepsza kontrola użytkowania  
 5D zaawansowane zastosowania strukturalne

	5D	4D	3D
ciągłość drutu			
wytrzymałość zakotwienia			

**certyfikaty produktu\***



\* Certyfikaty produktu są dla konkretnego zakładu.

**zgodność produktu**

Produkt jest zgodny z ASTM A820 i EN 14889-1 i ISO 13270 klasa A.

**inne certyfikaty**



Wszystkie zakłady produkujące Dramix® mają certyfikat ISO 9001 i ISO 14001.

**opakowanie**



**torby**  
20 kg



**duże torby**  
1.100 kg

**przechowywanie**



**DRAMIX® 3D 80/30GGP**

**oryginalne zakotwienie**

Dramix® 3D jest ekonomicznym włóknem do statycznie niewyznaczalnych konstrukcji betonowych poddawanych typowym obciążeniom statycznym, dynamicznym i zmęczeniowym.

**technologia klejenia dla**

**trójwymiarowego zbrojenia**

Dramix® Włókna stalowe Dramix® są klejone w wiązki klejem rozpuszczalnym w wodzie. Klejenie pomaga unikać zbijania się włókien w kule w czasie mieszania i zapewnia ich homogeniczne rozproszenie w całej mieszance betonowej.

**bardzo wysoka wytrzymałość**

Dramix® 3D Premium to wysoko wydajne włókno zapewniające optymalną ciągłość w betonie o bardzo dużej wytrzymałości.

**Bekaert pomoc Bekaert'a przy konstruowaniu**

Możesz liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie twojego projektu, od koncepcji do wykonawstwa. Nasze usługi obejmują zalecenia dot. konstrukcji płyty, szczegółów konstrukcyjnych, optymalizacji jakości betonu i procedur automatycznych kontroli jakości. Chętnie się dzielimy naszą wiedzą z tobą i twoim zespołem. Nie wahaj się poprosić nas o warsztaty lub szkolenie nt. zbrojenia włóknami stalowymi w twoim biurze.

Aby uzyskać informacje o przechowywaniu, dozowaniu i mieszaniu włókien odwiedź stronę [www.bekaert.com/dosingdramix](http://www.bekaert.com/dosingdramix).  
 Aby uzyskać Deklarację WE odwiedź stronę [www.bekaert.com/dramix/downloads](http://www.bekaert.com/dramix/downloads).