



Poměr stran

Délka

Pozinkovaný  
(Galvanized)

Lepené  
(Glued)

## TECHNICKÝ LIST

### Charakteristiky

#### Vlastnosti materiálů

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Nom. pevnost v tahu:     | 1.350 (N/mm <sup>2</sup> )   |
| Youngův modul pružnosti: | 200.000 (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Napětí a max. pevnost:   | 0,8 %                        |

#### Geometrie

|                   |           |  |
|-------------------|-----------|--|
| Typ vlákna        | <b>3D</b> |  |
| Délka (l)         | 60 mm     |  |
| Průměr (d)        | 0,75 mm   |  |
| Poměr stran (l/d) | 80        |  |

#### Minimum EN 14889-1 - dávkování

10 kg/m<sup>3</sup>

#### Minimální dávkování

2.879 m/m<sup>3</sup> na 10 kg/m<sup>3</sup>  
4.690 vláknů / kg

#### Dramix® family

3D běžné aplikace vláknů vyztužených podlah  
4D nejvyšší kontrola použití  
5D pokročilé konstrukční aplikace

|                     | 5D | 4D | 3D |
|---------------------|----|----|----|
| Tahová pevnost      |    |    |    |
| Houževnatost vlákna |    |    |    |
| Pevnost kotvení     |    |    |    |

### Osvědčení výrobku \*



\* Certifikáty produktu jsou dány výrobní specifikací.

### Prohlášení o shodě

Dramix® vyhovuje ASTM A820 a EN 14889-1 a ISO 13270, tř. A.

### Osvědčení systému



Všechny závody vyrábějící Dramix® jsou certifikovány normami ISO 9001 a ISO 14001.

### Balení



**PYTEL á**  
20 kg



**VELKÝ PYTEL á**  
800 - 1.100 kg

### Skladování



### DRAMIX® 3D 80/60GG

#### Originální kotvení

Dramix® 3D je nákladově efektivní vlákno pro standardní staticky neurčitě betonové konstrukce, které jsou vystaveny pravidelným statickým, únavovým a dynamickým zatížením.

#### Vlákna jsou lepená pro homogenní distribuci a snadnější rozmíchání.

Ocelová vlákna Dramix® jsou spojena s vodou rozpustným lepidlem. Lepidlo pomáhá při míchání zabránit provázání vláken a zajišťuje homogenní rozložení vláken v celé betonové směsi.

#### Bekaert Podpora u návrhu a realizace betonových konstrukcí

Můžete se spolehnout na naši podporu pro každý krok vašeho projektu, od návrhu konceptu až po podporu kvality na místě stavby. Naše služby zahrnují doporučení týkající se návrhu desek, detailů konstrukcí, konkrétních optimalizací a automatických celkových postupů řízení jakosti. Jsme také rádi, že s vámi a vaším týmem sdílíme naše znalosti. Neváhejte nás požádat o workshop nebo školení na téma vyztužení ocelových vláken ve vašich kancelářích.

VPro doporučení k manipulaci, dávkování a míchání navštivte :  
[www.bekaert.com/dosingdramix](http://www.bekaert.com/dosingdramix).  
Pro CE Prohlášení o vlastnostech:  
[www.bekaert.com/dramix/downloads](http://www.bekaert.com/dramix/downloads).