

Отношение длины к диаметру

Длина

Светлая (Bright)

Склееная Premium (Glued)

**ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

**Характеристики**

**Свойства материала**


Прочность на разрыв: 2.050 (Н / мм<sup>2</sup>)  
 Модуль упругости: 200.000 (Н / мм<sup>2</sup>)  
 Удлинение проволоки до момента разрыва: 0,8 %

**Геометрические характеристики**

Тип фибры **3D**

Длина (д) 50 мм

Диаметр (дм) 0,9 мм



**Минимальная дозировка по EN 14889-1**

15 кг/м<sup>3</sup>

**Дисперсность**

4.319 м/м<sup>3</sup> при 15 кг/м<sup>3</sup>  
 5.602 волокон в 1 кг

**Ассортимент Dramix®**

Типовые конструкции из фибробетона  
 Лучшее решение для контроля развития трещин  
 5D Сложные конструкционные элементы

	5D	4D	3D
Прочность на разрыв:			
Растяжимость проволоки:			
Прочность анкеровки:			

**Сертификация продукта \***



\* Сертификаты на продукцию относятся к заводу.

**Соответствие продукции**

Dramix® соответствует ASTM A820 и EN 14889-1 и ISO 13270 класс A.

**Системные сертификаты**



Заводы Dramix® сертифицированы по ISO 9001 ISO 14001.

**Упаковка**



**БУМАЖНЫЕ МЕШКИ**  
20 kg



**КРУПНОГАБАРИТНЫЕ**  
1.100 kg

**Обращение**



**DRAMIX® 3D 65/50BGP**

**Стандартная анкеровка**

Dramix® 3D является экономически - эффективным решением для самых распространённых статически неопределимых бетонных конструкций, подвергаемых постоянным и динамическим нагрузкам, а также воспринимающих усталостные напряжения.

**Технология склеивания для трёхмерного армирования**

Стальная фибра Dramix® склеена в брикеты водорастворимым клеем. Это помогает предотвращать комкование волокон во время перемешивания и гарантирует однородное распределение фибры в бетонной смеси.

**Высокая прочность**

Dramix® 3D Premium — высокоэффективное волокно для создания оптимальной пластичности высокопрочного бетона.

**Bekaert Поддержка Bekaert вашего строительства**

Вы всегда можете рассчитывать на поддержку на каждом этапе строительства, от концепт проекта до консультаций на строительной площадке. Наш сервис включает рекомендации по проектированию пола, чертежи узлов, оптимизацию бетонных смесей и автоматизацию контроля качества. Мы будем рады поделиться своим опытом с вами и вашей командой. Вы легко можете попросить проведение семинара или консультации в вашем офисе по теме дисперсного армирования.

Всегда помните о рекомендациях по транспортировке, дозировке и смешиванию продукции  
 Вы можете посетить сайт [www.beakaert.com/dramix/downloads](http://www.beakaert.com/dramix/downloads) для просмотра прочих документов, таких как сертификаты и пр.