



DATABLATT

Egenskaper

Materialegenskaper

Nom. strekkfasthet:	1.350 (N/mm ²)
Elastisitetsmodul:	200.000 (N/mm ²)
Press ved ulimat styrke:	0,8 %

Dimensjoner

Fiberfamilie	3D	
Lengde (l)	60 mm	
Diameter (d)	0,75 mm	
Slankhetstall (l/d)	80	

Minimumsdosering EN 14889-1

10 kg/m³

Fibernetverk

2.879 m/m³ ved 10 kg/m³
4.690 fibrer/kg

Dramix® familien

3D passer til de vanligste jobbene
4D for full kontroll med rissvidden
5D til avanserte strukturelle konstruksjoner

	5D	4D	3D
Strekkfasthet			
Duktilitet			
Forankringsstyrke			

Produktsertifikater *



* Produktsertifikater er spesifikk for hver fabrikk.

Produktkonformitet

Dramix® oppfyller ASTM A820, EN 14889-1 og ISO 13270 Class A.

Systemsertifikater



Alle fabrikkene som produserer Dramix® er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Forpakninger



SEKKER
20 kg



STORSEKK
800 - 1.100 kg

Oppbevaring



DRAMIX® 3D 80/60GG

Den originale forankringen

Dramix® 3D er den kostnadseffektive fibertilsetningen for standard ubestembare betongkonstruksjoner som er utsatt for vanlig statisk, utmattende og dynamisk belastning.

Limteknologi for tredimensjonal armering

Dramix® stålfibrer er buntet sammen med vannløselig lim. Limet bidrar til å unngå dannelse av fiberballer under blanding og sikrer en homogen fordeling av fiber i hele betongblandingen.

Bekaert konstruksjonsstøtte

Du kan regne med vår støtte i alle trinn i ditt prosjekt, fra konseptdesign til kvalitetskontroll på byggeplassen. Våre tjenester omfatter anbefalinger for fundamentdesign, konstruksjonsdetaljer, betongoptimalisering og automatiske kontrollprosedyrer for den samlede kvaliteten. Vi deler også gjerne kunnskapene våre med deg og ditt team. Du er velkommen til å snakke med oss om en workshop eller opplæring i emnene stålfiberarmering i dine lokaler.

For råd om håndtering, dosering og blanding av stålfiber, gå inn på:
www.bekaert.com/dosingdramix.
For ytelseserklæring:
www.bekaert.com/dramix/downloads.